



Rue des Genêts
ZI Les Fontenelles
27190 Conches-En-Ouche
TEL : 01 39 75 09 66
FAX : 01 39 75 02 39
www.dkservice78.com

CARACTERISTIQUES CHIMIQUE ET MECANIQUES DES ACIERS DE LA NORME NFEN 10111

MATIERE	COMPOSITION CHMIQUE				CARACTERISTIQUES MECANIQUES					
	C %	P %	S %	MN %	RE MPA		RM MPA	A80%		
					$1 \leq e < 2$	$2 \leq e < 11$		$1 \leq e < 1,5$	$1,5 \leq e < 2$	$2 \leq e < 3$
DD11	0,12	0,045	0,045	0,6	170 - 360	170 - 340	440	22	23	24
DD12	0,1	0,035	0,035	0,45	170 - 340	170 - 320	420	24	25	26
DD13	0,08	0,03	0,03	0,4	170 - 330	170 - 310	400	27	28	29
DD14	0,06	0,025	0,025	0,35	170 - 310	170 - 290	380	30	31	32